

### Технические характеристики геосетки Армдор

| Наименование показателей                                 | Метод испытания | Ед. изм.         | Норма по ГОСТ Р 55029-2012 | АРМДОР 50     | АРМДОР 70 | АРМДОР 100 | АРМДОР 120 |
|--|-----------------|------------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| Материал   | -               | -                | -                          | стекловолокно |           |            |            |
| Поверхностная плотность                                  | ГОСТ Р          | г/м <sup>2</sup> | -                          | 225±30        | 320±40    | 450±50     | 540±60     |
| <b>Прочность при растяжении</b>                          |                 |                  |                            |               |           |            |            |
| - в продольном направлении                               | ГОСТ Р          | кН/м             | не менее 40                | 50            | 70        | 100        | 120        |
| - в поперечном направлении                               | ГОСТ Р          | кН/м             | не менее 40                | 50            | 70        | 100        | 120        |
| <b>Относительное удлинение при максимальной нагрузке</b> |                 |                  |                            |               |           |            |            |
| - в продольном направлении                               | ГОСТ Р          | %                | не более 13                | 3             | 3         | 3          | 3          |
| - в поперечном направлении                               | ГОСТ Р          | %                | не более 13                | 3             | 3         | 3          | 3          |
| Стойкость к агрессивным средам                           | ГОСТ Р          | %                | не менее 80                | 95            | 95        | 95         | 95         |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению               | ГОСТ Р          | %                | не менее 90                | 95            | 95        | 95         | 95         |
| Размер ячеек   | -               | мм               | -                          | 25x25         | 25x25     | 25x25      | 25x25      |
|  |                 |                  |                            | 37,5x37,5     | 37,5x37,5 | 37,5x37,5  | 37,5x37,5  |
|  |                 |                  |                            | 50x50         | 50x50     | 50x50      | 50x50      |
| Ширина рулона  | -               | см               | -                          | 120           | 120       | 120        | 120        |
|  |                 |                  |                            | 140           | 140       | 140        | 140        |
| Длина рулона   | -               | м                | -                          | 75            | 75        | 75         | 75         |

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте [info.vectors@yandex.ru](mailto:info.vectors@yandex.ru), либо в разделе сайта [On-line заказ](#).